

**Product:**

Soudafoam® SPF W11 is een 2-componenten polyurethaan hardschuimsysteem voor spray-applicatie. Het gesloten-cellige schuim geeft een prima hechting op allerlei ondergronden, zelfs bij lage temperaturen. Daarom kan het zowel in de zomer als in de winter gebruikt worden. Het systeem is HFO geblazen, heeft daarmee een verwaarloosbare invloed op het broeikas-effect (low GWP) en is onschadelijk voor de ozonlaag (ODP=0).

Soudafoam® SPF W11 geeft een lagere dichtheid schuim met een betere isolatiewaarde dan de traditionele HFC-geblazen spraysystemen.

Naast thermische isolatie geeft het schuim ook een structurele versterking en zorgt het voor een water- en luchtdichte afwerking die wel waterdampdoorlatend is. Onder andere geschikt voor residentiële, agrarische en industriële gebouwen (vloeren, muren, plafonds en daken), opslagtanks, schepen en containers.

**Technische gegevens eindproduct:**

Eigenschap	Waarde	Eenheid	Methode
Dichtheid	34-42	kg/m <sup>3</sup>	EN 1602
Druksterkte / drukweerstand @10%	>150	kPa	EN 826
Water absorptie	<0,1	kg/m <sup>2</sup>	EN 1609
Initiële warmtegeleidingscoëfficiënt @10°C	18 – 21	mW/m·K	EN 12667
Gesloten cellen	>90	%	ISO 4590
Vervorming met 40 kPa drukbelasting @70°C - 168 uur	<5	%	EN 1605
Brandclassificatie *	B2		DIN 4102-1
	E		EN 13501-1
Dimensionele stabiliteit (lengte & breedte / dikte)			EN 1604
	-20°C	<2 / <0,5	%
	+70°C/90%RH	<6 / <2	%

Bovengenoemde waarden zijn vastgesteld op typische productiemonsters en zijn geen verkoopspecificaties.

\* De in dit document vermelde waarden voor brandgedrag zijn niet bedoeld om de gevaren van dit of ieder ander materiaal tijdens werkelijk branden te beoordelen.

**Technische gegevens componenten:**

		<i>Polyolcomponent:</i> <i>Soudafoam POLY SPF W11</i>	<i>Isocyaancomponent:</i> <i>Soudafoam ISO SPF</i>
Dichtheid @20°C	kg/l	1,145 ± 0,005	1,235 ± 0,005
Viscositeit @25°C	mPa·s	± 300	± 200
Opslagtemperatuur	°C	5 – 25	5 – 25
Mengverhouding			
	Gewicht	100	108 ± 1
	Volume	100	100

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.

Typische schuimgegevens bij handmix met 3000 RPM @5°C, op basis van 30 g polyol:

	Eenheid	Waarde	
<b>Reactiviteit</b>	Gel time (GT)	s	13 ± 2
	Tack-free time (TFT)	s	15 ± 2
	End-of-rise time (EOR)	s	21 ± 2
<b>Kerndensiteit</b>	Vrij geschuimd	kg/m <sup>3</sup>	29 ± 3

**Gebruiksaanbevelingen:**

<b>Opslag</b>		
Temperatuur	5°C – 25°C	Hogere opslagtemperaturen zullen een snellere veroudering veroorzaken.
Conditie	Gesloten en droog	De componenten zijn vochtgevoelig en moeten daarom goed afgesloten en droge omstandigheden worden opgeslagen.

<b>Machine-instellingen</b>		
Temperatuur componenten	15°C – 25°C	Te hoge of te lage temperatuur van de componenten kan zorgen voor een verkeerde mengverhouding.
Verwarming componenten	35°C – 50°C	Hogere temperaturen bevorderen een goede menging, maar zorgen ook voor een hogere reactiesnelheid.
Mengverhouding volume	1:1	Afwijking van de mengverhouding heeft een negatief effect op het eindproduct. De componenten in de vaten dienen 15°C – 25°C te zijn en de capaciteiten van de toevoerpompen moeten hoog genoeg zijn.
Drukinstelling	> 75 bar	Om een zo perfect mogelijke menging te krijgen behoort de druk van zowel A- als B-component aan het pistool hoog genoeg te zijn. Hou de machinedrukken tijdens het spuiten boven de 75 bar.
Onderhoud		Goede menging van beide componenten in de juiste mengverhouding is <u>essentieel</u> voor de goede eigenschappen van het uiteindelijke schuim. Naast juiste mengverhouding, druk en temperatuur is een goed onderhoud van de machine onontbeerlijk, waarbij o.a. goed gecontroleerd moet worden of de mengkamer in orde is (slijtage).

<b>Applicatiecondities</b>		
Omgevingstemperatuur	0°C – 35°C	Bij voorkeur minimaal 5°C.
Temperatuur substraat	0°C – 35°C	Bij voorkeur minimaal 5°C en sowieso minimaal 3°C boven het dauwpunt.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.

Ondergrond	Droog, schoon en warmtebestendig	Ondergronden dienen droog te zijn. Voor advies over vochtigheden van bouwmaterialen, zie de technische documentatie hierover. Materialen als vet, olie, stof, los puin, water en ijs kunnen de hechting en schuimkwaliteit negatief beïnvloeden. Moeilijk hechtende ondergronden zoals aluminium en staal behandelen met een primer of een coating. Ondergronden moeten bestand zijn tegen de reactiewarmte die vrijkomt. Voorkom dat schuim op hete oppervlaktes (zoals o.a. rookkanalen) wordt aangebracht en zorg voor een veilige afstand van schuim tot dergelijke oppervlaktes. Volg de lokaal geldende regelgeving. Bij twijfelgevallen over geschiktheid van de ondergrond, dit op voorhand controleren.
------------	----------------------------------	--

Isolatielaag		
Laagdikte <u>dragende</u> vloerconstructie	Max. 40 mm	Grotere diktes kunnen worden opgebouwd uit meerdere lagen. Wanneer een dikte van >100 mm nodig is, wordt aangeraden een wachttijd tussen de lagen aan te houden van minimaal 20 min.
Laagdikte <u>niet-dragende</u> vloerconstructie	Max. 60 mm	Grotere diktes kunnen worden opgebouwd uit meerdere lagen. Wanneer een dikte van >120 mm nodig is, wordt aangeraden een wachttijd tussen de lagen aan te houden van minimaal 20 min.

**Leveringsvorm:**

	<i>Soudafoam POLY SPF W11</i>	<i>Soudafoam ISO SPF</i>
Vat	235 kg	250 kg
IBC	1175 kg	1250 kg
Houdbaarheid (<25°C) in ongeopende verpakking	6 maanden	6 maanden

**Veiligheidsaanbevelingen:**

Gebruik beschermende kleding voor het gehele lichaam tijdens alle werkzaamheden waarbij kans bestaat op contact met de vloeibare componenten. Beschermt u altijd tegen het inademen van dampen. Maak bij verwerking gebruik van een gezichtsmasker met overdruk onder toevoer van verse lucht van buiten de werkplek. Zorg bij verwerking in een binnenruimte voor genoeg ventilatie. Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen voor verdere informatie over persoonlijke bescherming en bescherming van het milieu. Het vertrek 24u laten ventileren en niet betreden zonder de juiste bescherming.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.